

Residential BrickKLEAN

limpiador para mampostería para casas nuevas de ladrillo

INFORMACIÓN GENERAL

El Residential BrickKLEAN de PROSOCO disuelve mortero excesivo endurecido, barro, eflorescencia y demás de los ladrillos residenciales recientemente construidos.

- Más seguro que el ácido muriático.
- Concentrado económico – se diluye en agua.
- Al enjuagarlo con agua fría deja al ladrillo limpio y uniforme sin manchas o quemaduras.

Residential BrickKLEAN elimina:

- Manchas del mortero
- Eflorescencia
- Suciedad común de la construcción

Utilice Residential BrickKLEAN sobre:

- Ladrillos rojos u oscuros y azulejos
- Cemento
- Cemento decorativo

Limitaciones:

No es para usarse sobre mármol pulido, caliza o travertino.

No es adecuado para ladrillos color ante y algunas piedras naturales. Use Sure Klean® Vana Trol®.

No es para eliminar suciedad atmosférica. Póngase en contacto con PROSOCO para obtener recomendaciones de limpiadores.

Los óxidos metálicos usados para pintar muchos tipos de ladrillos pueden formar manchas verdes y cafés en la superficie o alrededor de las juntas de mortero. Las pequeñas manchas generalmente desaparecerán si se exponen a la intemperie durante 10 a 14 días. Si persisten las manchas, use Sure Klean® Vana Trol®.

Cobertura habitual

por galón de concentrado

- Superficies porosas y texturizadas—300 a 400 pies cuadrados (28 a 37 metros cuadrados)
- Superficies semi-porosas—500 a 900 pies cuadrados (46 a 84 metros cuadrados)
- Superficies densas y lisas—600 a 1100 pies cuadrados (56 a 102 metros cuadrados)

PREPARACIÓN

Cómo planificar su trabajo de limpieza

Limpie las manchas de mortero y de la mezcla dentro de 14 a 28 días de haberse instalado. Elimine las manchas altamente resistentes de mortero y de la mezcla dentro de 7 días. Póngase en contacto con PROSOCO si tiene preguntas.

Limpiar antes de instalar:

- ventanas
- puertas
- accesorios de metal
- accesorios de iluminación
- soporte físico
- revestimientos decorativos
- superficies pintadas
- plantas
- otros artículos cercanos que no sean de mampostería

Si ya están instalados, protéjalos con un recubrimiento de plástico.

El agua en las paredes contribuye a la eflorescencia y a otras manchas. Proteja a las paredes con cavidades abiertas de la lluvia durante la construcción.

Temperaturas de la superficie y del aire

40° F (4° C) y en aumento. No limpie cuando las temperaturas se encuentren bajo cero o que vaya a ser media noche.

DATOS TÉCNICOS GENERALES

FORMA::	Líquido transparente con suave color ámbar.
GRAVEDAD ESPECÍFICA:	1.130
SÓLIDOS TOTALES:	NO DISPONIBLE
pH:	Dilución 0.1 al 1:9
PESO/GALÓN:	9.4 libras.
PUNTO DE INFLAMACIÓN::	NO DISPONIBLE
PUNTO DE CONGELACIÓN:	< -22°F (-30°C)
DURACIÓN EN ALMACENAMIENTO:	3 años en un contenedor sellado y que no se haya abierto

SPECIFICATIONS

EQUIPO

Use equipo de aparejo resistente para ácidos y equipo de seguridad.

Áreas pequeñas

- cepillo tampico para lavar mampostería con cerdas suaves
- cepillo para tallar con cerdas de plástico o de latón.
- manguera

Aplique el limpiador diluido con un cepillo tampico para mampostería de fibras suaves.

Talle con un cepillo de cerdas de plástico o de latón. NO use cepillos con cerdas de acero.

Enjuague las superficies tratadas con una manguera.

Áreas grandes

- pulverizador de baja presión con mangueras y empaques resistentes a ácidos
- boquilla rociadora de tipo regadera
- cepillo para tallar con cerdas de plástico o de latón
- lavadora de presión o de mampostería

Aplique el limpiador diluido con un pulverizador de baja presión (máx. 50 psi) con mangueras y empaques resistentes a ácidos y una boquilla rociadora de tipo regadera para que se distribuya uniformemente la solución de limpieza. No atomice.

Talle con un cepillo de cerdas de plástico o de latón. NO use cepillos con cerdas de acero.

Enjuague las superficies tratadas con agua limpia a 400 a 1000 psi y 6 a 8 gpm. Use una punta de aspersión en abanico de 15 a 45°. El agua caliente (150 a 180° F; 65 a 85° C) puede mejorar la eficiencia de la limpieza. Reduzca los caudales de agua y la presión de enjuague según sea necesario para las superficies sensibles.

Las presiones de enjuague mayores a los 1000 psi y las puntas de aspersión en abanico más pequeñas a los 15° pueden dañar a la mampostería sensible. Los caudales de agua menores a 6 gpm pueden retardar el trabajo y contribuir a resultados no uniformes.

DILUCIÓN

Diluya vertiendo agua fría en una cubeta de plástico vacía o pulverizador y posteriormente agregue el limpiador. Agregue una parte de limpiador por 4 a 12 partes de agua fría. No diluya con agua caliente. No use cubetas o pulverizadores de metal.

No altere o agregue otros químicos, especialmente cloro.

SIEMPRE HAGA UNA PRUEBA para encontrar la dilución que limpie mejor.

APLICACIÓN

Lea "Mejores prácticas" antes de la aplicación.

Trabajando de abajo hacia arriba:

1. Remoje uniformemente un área grande con agua limpia.
2. Aplique la solución limpiadora libremente.
3. Deje el limpiador en la superficie de 3 a 5 minutos. No deje que se seque. Enjuague las superficies inferiores con agua limpia para evitar que se hagan manchas.
4. Suavemente raspe y retire las acumulaciones de mortero excedente usando un raspador para madera o un pedazo de ladrillo. Vuelva a aplicar el limpiador y raspe las áreas que tengan suciedad excesiva. Tenga cuidado para no dañar la superficie de la mampostería.
5. Enjuague bien con agua limpia hasta que la mampostería esté completamente limpia.
6. Vuelva a aplicar cuantas veces sea necesario siguiendo los pasos 1 a 5.

Limpieza

Limpie las herramientas con agua limpia. Use agua limpia para eliminar el limpiador restante y el agua de enjuague de las superficies cercanas.

MEJORES PRÁCTICAS

SIEMPRE PRUEBE (mínimo un área de 4x4 pies) ANTES de limpiar para encontrar la dilución que proporciona los mejores resultados de limpieza. Pruebe cada tipo de mampostería y mancha. Deje que el área de prueba se seque de 3 a 7 días antes de la inspección. Póngase en contacto con PROSOCO si tiene preguntas.

Limpie las manchas de mortero y de la mezcla dentro de 14 a 28 días de haberse instalado. Elimine las manchas altamente resistentes de mortero y de la mezcla dentro de 7 días de haberse instalado.

La humedad excesiva en las paredes contribuye a la eflorescencia y a otras manchas. Proteja a las paredes con cavidades abiertas de la lluvia durante la construcción.

Antes de aplicar la solución de limpieza preparada, humedezca bien con agua limpia.

SIEMPRE HAGA UNA PRUEBA para determinar la mejor dilución y los resultados de limpieza satisfactorios antes de la aplicación en general. Elimine las manchas metálicas severas usando el Removedor de Manchas Sure Klean® 800 o el Removedor de Manchas Férricas Sure Klean®.

Realice pruebas bajo las condiciones del clima que sean parecidas a aquéllas anticipadas durante la limpieza. Los resultados de la limpieza son afectados por la temperatura. Aumente el tiempo de permanencia y reduzca el índice de dilución durante el clima frío.

Utilice un raspador de madera o un pedazo de ladrillo para eliminar manchas fuertes de mortero.

De ser necesario, instale barreras temporales para enjuagar directamente el limpiador de las plantas cercanas. Para obtener una copia gratuita del Folleto Técnico "Manipulación Controlada de Aguas Residuales de Limpieza" de PROSOCO, revise el vínculo de Información Útil (Helpful Literature) en www.prosoco.com o llame gratuitamente al 800-255-4255.

Limpie de abajo hacia arriba manteniendo todas las superficies inferiores enjuagadas con agua.

Si se humedece o se enjuaga de manera inadecuada puede dejar residuos de limpieza. ¡No escatime con el agua!

Enjuague previamente con agua a baja presión para reducir el daño causado por las corrientes de aire.

Para minimizar el potencial de residuos de detergentes o decapante de superficies, no aplique el limpiador más de dos veces.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Sure Klean® Residential BricKLEAN es un limpiador ácido concentrado. Este producto puede dañar una gran variedad de materiales de construcción y tiene problemas de seguridad comunes de los materiales corrosivos. Use el equipo de seguridad adecuado y realice controles al lugar de trabajo durante la manipulación y aplicación. Antes de usarse, lea la etiqueta completa y las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales para obtener instrucciones de precaución.

Transpórtelo y almacénelo en un lugar fresco y seco. Los vapores y líquidos pueden dañar una gran variedad de metales y telas. Proporcione la ventilación adecuada.

PRIMEROS AUXILIOS

Ingesta: Póngase en contacto con un médico inmediatamente.

Contacto con los ojos: Enjuague durante 15 minutos; obtenga atención médica.

Contacto con la piel: Enjuague durante 15 minutos y busque ayuda médica según sea necesario.

**Información en caso de emergencia las 24 Horas
INFOTRAC al 800-535-5053**

GARANTÍA

La información y las recomendaciones se basan en nuestra investigación y en la investigación de otras personas, y se consideran exactas. No se garantiza su exactitud debido a que no podemos anticipar cada aplicación y cada variación que se presente en las superficies de mampostería, las condiciones de trabajos y los métodos utilizados. Los compradores deberán hacer sus propias pruebas para determinar la idoneidad de dichos productos para un fin en particular.

PROSOCO, Inc. garantiza que este producto está libre de defectos. **Donde sea permitido por la ley, PROSOCO no hace ninguna otra garantía respecto de este producto, explícita o implícita, incluyendo sin limitación alguna, las garantías implícitas de comerciabilidad o aptitud para un fin en particular.** La responsabilidad de PROSOCO estará limitada en todos los casos a proveer el producto suficiente para volver a tratar las áreas específicas a las cuales se aplicó el producto defectuoso. La aceptación y el uso de este producto absuelven a PROSOCO de cualquier otra responsabilidad, de cualquier fuente, incluyendo la responsabilidad para daños incidentales, consecuentes o resultantes debido al incumplimiento de la garantía, negligencia o responsabilidad estricta. Los representantes de PROSOCO, sus distribuidores o concesionarios no pueden modificar ni ampliar esta garantía.

ATENCIÓN AL CLIENTE

El personal de la fábrica está disponible para proporcionar asistencia sobre los productos, seguridad del medio ambiente y del trabajo sin obligación alguna. Llame al 800-255-4255 y pida que lo comuniquen con Atención a Clientes, soporte técnico.

Los representantes capacitados en la fábrica se encuentran establecidos en las principales ciudades de los Estados Unidos. Llame a Atención a Clientes al 800-255-4255 o visite nuestro sitio Web, www.prosoco.com, para obtener el nombre del representante de PROSOCO en su área.

PROTEJA SU INVERSIÓN

Proteja el trabajo de limpieza de ladrillos con Sure Klean® Weather Seal Weather Seal GP o Sure Klean® Weather Seal Siloxane PD.

Siloxane PD es un repelente de agua de silano/siloxano a base de agua para cemento, GFRC y la mayoría de las superficies de mampostería y estuco. Siloxane PD no alterará las características naturales de respiración de las superficies tratadas. Ayuda a la mampostería a resistir los daños por agrietamiento, fragmentación, manchado y otros daños relacionados con la intrusión del agua. Con poco olor y estabilidad alcalina, el Siloxane PD es ideal para la aplicación en el campo y plantas.

Weather Seal GP es un repelente de agua, económico y listo para usarse de silano/siloxano a base de agua para cemento, estuco y la mayoría de las superficies de mampostería. El Weather Seal GP ayuda a la mampostería a resistir los daños por agrietamiento, fragmentación, manchado y otros daños relacionados con la intrusión del agua. Con poco olor y estabilidad alcalina, el Weather Seal GP es ideal para muchas aplicaciones en el campo.